






















Característica	Normativa	Resultado
 Sistema de click		<b>UNILIN</b>
 Medidas		<b>225 x 1500 mm</b>
 Grosor total		<b>6.5 mm</b>
 Backing		<b>1.5 mm EVA + PE</b>
 Capa de desgaste		<b>0.55 mm</b>
Bisel		<b>Bisel micro</b>
 Clasificación	EN429	<b>33 / 42</b>
 Grupo de desgaste	EN649:2011	<b>T</b>
 Solidez de los colores a la luz	EN ISO105 B02:2014	<b>6</b>
 Estabilidad dimensional	ISO23999:2018	Sentido longitudinal <b>0.05 %</b> Sentido transversal <b>0.015 %</b>
 Deformación tras exposición al calor	ISO23999:2018	<b>0 mm</b>
 Resistencia al deslizamiento	DIN 51130:2014-02	<b>R10</b>
 Comportamiento al fuego	EN 13501-1-2018 Clause 9, EN ISO 9239-1:2010, EN ISO 11925-2:2010,COR1-2011	<b>Bfl-s1</b>
 Test de rayadura de rueda de silla	EN ISO 4918:2016	<b>APTO</b>
 Determinación de la indentación residual	EN ISO 24343-1:2007(R2015)	<b>&lt; 0.21 mm</b>
 Resistencia a productos químicos y coloración	EN 26987:2012	<b>APTO</b>
 Coeficiente de fricción dinámico en la superficie del suelo seco	EN 13893:2002	<b>DS (≥ 0.30°)</b>
 Resistencia al movimiento de patas de muebles	EN 424:2001	<b>APTO</b>
Test de emisiones VOC	EN ISO 16000-9:2006 / COR-1-2007, ISO 16000-6:2001	<b>A+</b>
 Conductividad térmica y resistencia térmica	EN 12664:2001	<b>0.106 W/(m.K)   0.057(m².K)/W</b>
 Mejora del sonido de impacto	ISO 10140-1:2016	<b>19 dB</b>
 Aislamiento acústico	ISO 717-2:2013	<b>19 dB</b>
 Apto para calefacción de agua		<b>MAX. 38°C</b>
Garantía de uso doméstico*		<b>20</b>
Garantía de uso comercial*		<b>10</b>